Technická informace

Extra

Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel

Popis výrobku

Oblast použití	**Extra** je vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel vhodná na veškeré běžné plochy stěn a stropů ve vnitřních místnostech u novostaveb i v restaurátorském sektoru.
Vlastnosti	- Ředitelná vodou - Při aplikaci s minimálním zápachem - Bez organických rozpouštědel - Prodyšná pro vodní páry - Šetrná pro životní prostředí - Snadné zpracování - S vysokou krycí schopností - S vynikající přilnavostí
Technická data	- Hustota cca 1,53 g/cm^3 - Odolnost proti čištění za mokra dle ČSN EN 13 300: třída 3 - Difuzní hodnota s_d < 0,1 m
Materiálová báze	Disperze syntetické pryskyřice
Balení	2, 7, 15, 25 a 45 kg
Odstín	Bílá jako skladové zboží Lze tónovat v systému Colorexpress. Při tónování doporučujeme celé tónované množství navzájem promíchat, aby se zabránilo nepravidelnostem v barevném odstínu.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.

Zpracování

Vhodné podklady	Veškeré běžné povrchy stěn v interiéru.
Příprava podkladu	Povrch musí být čistý, pevný, suchý, **Vápenocementové a cementové omítky:** Pevné normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, nebo Caparol Penetrace pod disperzní barvy. **Sádrové omítky:** Základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. Sádrové omítky se slinutou vrstvou předem obruste a očistěte od prachu. **Sádrové desky:** Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF , Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. **Sádrokartonové desky:** Výstupky na povrchu tmelu obruste. Proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. **Beton:** Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. **Pórobeton:** Základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným vodou v poměru 1 : 3. **Nosné nátěry:** Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund. **Nenosné nátěry:** Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte. **Nátěry klihovými barvami:** Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund. **Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:** Natírejte bez předchozího ošetření. **Nedržící tapety:** Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. **Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí, oleje nebo tuku:** Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund. Na silně znečištěných plochách proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck. **Malá defektní místa:** Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.
Aplikace	Před použitím dobře promíchejte. Extra je připraven k přímému použití, neředí se, v případě potřeby lze ředit max. do 5% pitnou vodou. Lze aplikovat stříkáním, válečkem nebo štětcem Aplikujte 1 – 2 nátěry.
Podmínky zpracování	Zpracovávejte při teplotě vyšší než **+5^{o} C**. Při teplotě 20^{o} C a 65 % vzdušné vlhkosti lze přetírat další vrstvu cca po 4 – 6 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.
Spotřeba	Cca 0,3 kg/m^2 na dva nátěry na hladkém podkladu. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

Čištění nářadí	Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Instrukce

Bezpečnostní upozornění	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Prohlášení o obsažených látkách	Akrylátová disperze, oxid titaničitý, křemičitanová a vápenná plniva, voda, aditiva
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	Tel.: +420 315 745 094 Fax: +420 315 745 080 E-mail: info@caparol.cz

Technická informace vydáno: duben 2019

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento dokument svou platnost.