Technická informace

Primalon fasádní plněná barva
(Primalon Fassadenfüllfarbe)

Vodou ředitelná fasádní plněná barva.

Popis výrobku	
Oblast použití	Primalon Fasádní plněná barva se hodí na jemné plastické fasádní nátěry. Hodí se vynikajícím způsobem na egalizaci drsných nebo nerovnoměrně rozetřených omítek. Není vhodná na renovaci kombinovaných tepelně izolačních systémů.
Vlastnosti	- ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem - mírně plnicí - minimální pnutí - vyhovuje třídě 2 „dostatečně vodoodpudivá“ podle normy DIN EN 1062-3 hodnotou w 0,1 - 0,5 kg/(m^2 x $h^{0,5}$) - dostatečná difúzní schopnost, vyhovuje třídě 2 „střední difúze vodních par“ podle normy EN ISO 7783-2 hodnotou sd H_2O od 0,14 do 1,4 mm
Materiálová báze	Disperze akrylátových pryskyřic.
Balení	25 kg
Odstín	Bílý, jako skladové zboží, tónovaný na objednání. Lze tónovat barvami Caparolcolor. Tmavé barevné odstíny si nechte namíchat v závodě.
Lesk	Matný.
Skladování	V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovací stabilita v originálních uzavřených nádobách 12 měsíců.
Zpracování	
Vhodné podklady	Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché. Dodržujte normu ÖNORM B 2230, část 2.
Příprava podkladu	**Nové vápenocementové a cementové omítky:** Nové omítky mají být vyschlé na povrchu a dostatečně zatvrdlé (nechte dva až čtyři týdny vyschnout bez nátěru). Odstraňte omítky, které se otírají nebo uvolňují prach, a případnou slinutou vrstvu. Penetrace přípravkem Caparol Tiefgrund LF. **Staré pevné omítky, škrábané, stříkané a ušlechtilé omítky:** Silně znečistěné plochy důkladně očistěte vysokotlakým čističem. Místa s výskytem řas napusťte dosyta přípravkem Capatox a nechte cca 24 hodin působit. Penetrujte přípravkem Caparol Tiefgrund TB. **Omítky, které na povrchu uvolňují písek:** Pečlivě okartáčujte. Napusťte dosyta penetrací Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokré vrstvy. **Těžký beton (nenatřený):** Odstraňte znečistění od odbedňovacího oleje, tuků a vosků pomocí vysokotlakého čističe s přídavkem prostředků na rozpouštění tuků. Větší vadná místa opravte vhodnou maltou na opravy. Penetrujte přípravkem Caparol Tiefgrund TB. Na železobetonové fasádní

	plochy doporučujeme nátěrové hmoty s tlumicími účinky pro CO_2, jako např. barva Disbocret 515, nebo Disbocret 518 Flex Finish. Dodržujte technické informace. **Staré nátěry vápennými, cementovými a minerálními barvami:** Mechanicky odstraňte. Naneste dosyta penetraci Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokré vrstvy. **Staré neporušené nátěry disperzních, olejových a lakových barev, vrstvy omítek na bázi syntetických pryskyřic** (s výjimkou povrchu kombinovaných tepelně izolačních systémů): Dobře očistěte, překontrolujte, zda jsou nátěry nosné. Olejové a lakové barvy zdrsněte mechanicky nebo vhodným rozpouštědlem. **Pevně držící, ale křídující nátěry disperzních, olejových a lakových barev:** Okartáčujte za sucha, penetrujte přípravkem Caparol Tiefgrund LF. **Odlupující se a porušené nátěry disperzních, olejových a lakových barev, vrstvy omítek na bázi syntetických pryskyřic** (s výjimkou povrchu kombinovaných tepelně izolačních systémů): Odstraňte beze zbytku. Po očistění vysokotlakým čističem nechte 1 - 2 dny vyschnout a penetrujte přípravkem Caparol Tiefgrund TB. Další nátěry provádějte podle počasí až po vyschnutí 1 - 2 dny. **Opravy omítek:** Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.
Příprava materiálu	Materiál před použitím promíchejte. Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, nanášejte celou plochu najednou, dokud je barva mokrá.
Nanášení materiálu	Natíráním, válečkem nebo stříkáním (příp. tlaková nádoba).
Skladba nátěru	*Základní nátěr:* Primalon Fasádní plněná barva, ředěná max. 15 % vody. *Finální nátěr:* Primalon Fasádní plněná barva, ředěná max. 10 % vody.
Spotřeba	Cca 200 - 350 g/m^2 na jeden pracovní krok (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).
Podmínky zpracování	**Minimální teplota při zpracování:** (teplota při zpracování pro okolní vzduch, materiál a podklad) Nezpracovávejte za teploty pod +5℃, za přímého slunečního záření, za deště nebo za silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!
Doba schnutí	Při +20℃ a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barva vyschlá na povrchu a schopná dalšího nátěru za 4 - 6 hodin, odolná proti dešti bude za 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
Instrukce	
Bezpečnostní upozornění	Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však při používání dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Deklarace obsažených látek	Disperze akrylátové pryskyřice, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý, silikát, voda, aditiva, konzervační prostředky.
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.