

PremiumClean

Prémiová interiérová farba na plochy vystavené silnému znečisteniu



Popis výrobku

Účel použitia	Pre vysoko čistiteľné a proti znečisteniu odolné nátery stien a stropov na všetkých vnútorných plochách. Ideálne pre miesta, vystavené zvýšenému mechanickému namáhaniu, a ktoré je nutné príležitostne čistiť. Aj napriek matnému povrchu sa bežné domáce nečistoty ľahko odstraňujú. PremiumClean je odolný proti vodou rozpustným dezinfekčným prostriedkom a hodí sa najmä na použitie v miestnostiach s vyššími hygienickými nárokmi, ako sú nemocnice, domovy dôchodcov a lekárske praxe. Prednostnou oblasťou k použitiu náterovej hmoty PremiumClean sú tiež obchodné domy, hotely, reštaurácie, kancelárie, školy, materské školy, úrady a súkromné bytové oblasti, kde je dôraz kladený na miesta ohrozené znečistením.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ riediteľná vodou, ekologická farba bez zápachu ■ odolná proti znečisteniu ■ vysoko čistiteľná ■ neobsahuje aktívne látky proti tleniu ■ difúzne otvorená ■ odolná proti vodou rozpustným dezinfekčným prostriedkom
Materiálový základ	Disperzia plastu podľa DSTN 55945
Balenie/veľkosti balenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Štandardný tovar: 5 l, 12,5 l ■ ColorExpress: 2,5 l, 10 l
Farebné odtiene	<p>Biela</p> <p>Pri odbere 100 litrov a viac v jednom farebnom odtieni a zákazke na želanie je možné aj tónované dodanie tovaru zo závodu. PremiumClean je farba tónovateľná v systéme ColorExpress strojovo alebo podľa všetkých bežných kolekcií farebných odtieňov vo svetlých a stredných farebných tónoch. U tmavých, prípadne intenzívnych farebných odtieňoch je možné použiť farbu PremiumColor. Aby bolo možné rozpoznať prípadné chyby farebného tónovania, skontrolujte pred spracovaním presnosť farebného odtieňa. Na súvislých stenách použite len farebné odtiene jedného vyhotovenia (šarže).</p>
Stupeň lesku	Tupo matná (podľa STN EN 13 300). Pri plochom uhlí pozorovaní môže povrch vyzerať lesklejší.
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odolnosť proti oderu za mokra: Trieda 1, podľa normy ČSN EN 13 300 ■ Kontrastný pomer: Krycia schopnosť triedy 2, pri spotrebe 7 m² / l, popr. 140 ml / m² ■ Maximálna veľkosť častíc: jemná (<100 μ) ■ Hustota: cca 1,34 g/cm³



Upozornenie

Na príležitostné čistenie povrchu sú vhodné bežné domáce vodou riediteľné a bezfarebné čistiace prostriedky, v spojení s mäkkou čistiacou utierkou z mikrovlákná. Pred prvým čistením je vhodné odskúšať príslušný čistiaci prostriedok na menej viditeľnom mieste, či sa znáša s náterovým systémom. Dodržujte návody na dávkovanie čistiacich prostriedkov a nepožívajte žiadne výrobky, ktoré spôsobujú odoť. Pri sfarbenom výrobku môže nastať podľa odtieňa a intenzity čistenia ľahký odoť pigmentu, viditeľný na čistiacej utierke.

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

vnútri 1	vnútri 2	vnútri 3	vonku 1	vonku 2
+	+	+	-	-
(-) nevhodné / (○) podmiennečne vhodné / (+) vhodné				

Spracovanie

Vhodné podklady

a podkladoch nesmú byť nečistoty, separačné substancie a podklady musia byť suché. Dodržujte VOB, časť C, DIN 18363, ods. 3.

Príprava povrchu

Omietky triedy malty PII a PIII / pevnosť v tlaku podľa ČSN EN 998-1 s min. 2 N/mm².
Pevné, normálne nasiakavé omietky natierajte bez predbežnej úpravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky použite základný náter s prípravkom Capagrund.

Sadrové omietky triedy malty PIV / s pevnosťou tlaku podľa ČSN EN 13279 s min. 2 N/mm²:
Základný náter základným adhéznym náterom Caparol-Haftgrund. Sadrové omietky s nepriepustnou zliatou vrstvou obrúste, zbavte prachu a natrite základným náterom Caparol-Tiefgrund TB.

Sadrové stavebné dosky:

Na nasiakavé dosky použite základný náter s prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite spojivový základný náter adhéznym prostriedkom Caparol-Haftgrund.

Sadrové dosky (sadrokartónové dosky):

Zabrúste otrepy po tmelenie. Miesta sa sadrovou stierkou a nedostatočnou pevnosťou spevnite prostriedkom Caparol-Tiefgrund TB. Prevedte základný náter prostriedkom Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. Pri doskách s obsahom vodou rozpustných, zafarbujujúcich látok prevedte základný náter prostriedkom Caparol Filtergrund

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky separačných prípravkov a kriedových, piesočnatých substancí.

Pórobetón:

Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex zriedeným vodou v pomere 1 : 3

Vápennopieskové tehly a tehlové rezné murivo:

Farbu nanášajte bez predbežnej úpravy.

Nosné nátery:

Matné, slabo nasiakavé vrstvy prepracujte priamo. Lesklé povrchy a lakované nátery zdrsnite. Prevedte základný náter základným adhéznym prípravkom Caparol-Haftgrund.

Nenosné nátery:

Odstráňte nenosné lakové alebo disperzné farby alebo vrstvy omietok zo syntetickej živice. Na slabo nasiakavé, hladké plochy použite základný náter adhéznym prostriedkom Caparol-Haftgrund. Na hrubo porézne, piesčité, nasiakavé omietky použite základný náter s prípravkom Capagrund. Nenosné vrstvy minerálnych farieb odstráňte mechanicky a plochy zbavte prachu. Prevedte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami:

Umyte až na podklad. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB

Nenatreté papierové tapety z hrubých vlákien, reliéfne alebo razené :

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami:

Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mokrou metódou. Plochy umyte prípravkom Capatop a nechajte dobre vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a kvality podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W. Dodržujte pri tom zákonné a úradné predpisy (napr. nariadenie o bioaktívnych a nebezpečných látkach).

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a mastnoty:

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály:

Vykonajte náter vodou riediteľnými, ekologickými lakmi Capacryl / disperznými látkami.

Malá chybné miesta:

Po zodpovedajúcej príprave povrchu pomocou tmelu Caparol-akkordspachtel opravte povrch podľa návodu na spracovanie a prípadne prevedte základný náter.

Príprava materiálu	Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Spôsob nanášania	Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu: uhol postreku: 40°-50° tryska: 0,017-0,019" striekací tlak: 140-160 barov
Riedenie	PremiumClean možno použiť neriedený. V prípade potreby zriedte max. 5% pitnej vody.
Vytvorenie povrchovej vrstvy	Sýty, rovnomerný náter PremiumClean neriedený, alebo zriedený max. 5% vody. Na kontrastných alebo rozptýleným svetlom osvetľovaných plochách prevedte predchádzajúci základný náter hmotou, zriedenou max. 5% vody. Na rozdielne nasiakavé podklady použite základný náter adhéznym prostriedkom Caparol-Haftgrund. Pre nanášanie valčekom na hladký podklad použite maliarske náradie s krátkym vlasom (výška vlasu 13 mm). Farbu PremiumClean naneste rovnomerne a valčekom pohybujte jedným smerom.
Spotreba	Cca 140 ml / m ² na pracovnú operáciu na hladkom podklade. Na drsné povrchy zodpovedajúce väčšie množstvo. Zistite si presnú spotrebu skúšobným náterom.
Podmienky spracovania	Hraničná najnižšia teplota pri spracovaní a usychanie: teplota okolitého vzduchu a podkladu + 5° C.
Sušenie/čas schnutia	Pri + 20° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 4 - 6 hodinách na povrchu suchý a pretierateľný. Úplná odolnosť farby proti oteru je dosiahnutá po dobe schnutia v dĺžke 14 dní. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.
Čistenie nástrojov	Pracovné prostriedky po použití vyčistite vodou.
Upozornenie	Aby nedochádzalo k vytváraniu nánosov, natierajte metódou "mokrú do mokrého" jedným ťahom. Pre zaručenie rovnomerného povrchového lesku na hladkých alebo rozptýleným svetlom osvetľovaných plochách môže byť nutné vykonať druhý náter. Pri nanášaní farby striekaním bez stlačeného vzduchu farbu dobre rozmiešajte a preosejte sitom. Pri použití hmoty Caparol-Tiefgrund TB vo vnútorných priestoroch môže byť cítiť typický zápach riedidla. Postarajte sa preto o dobré vetranie. V citlivých priestoroch použite stabilizátor omietky AmphiSilan bez zápachu a aromatických prísad. Odtlačky a opravy v ploche závisia od mnohých faktorov a sú preto nevyhnutné. Pri použití plošných dezinfekčných prostriedkov na báze fenolu môže dôjsť k zožltnutiu povrchu.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevylievajte do kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálov odovzdajte na zbernom mieste pre stavebné materiály / staré laky, zaschnuté zvyšky materiálov zlikvidujte ako stavebný a demolačný suť alebo ako odpady z osídleného priestoru, či domový odpad.
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC. >M-DF01
Deklarácia obsiahnutých látok	Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-metyl-2H-izotiazol-3-on Môže vyvolať alergické reakcie. Polyakrylová živica, oxid titaničitý, silikáty, vosky, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (metylisothiazolinon, Benzisothiazolinone)
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: August 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2019