

# Indeko W

Vysoko hodnotná interiérová farba s fungicídnymi a antibakteriálnymi účinnými látkami



## Popis výrobku

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Účel použitia            | Na kvalitné sanačné nátery odolné proti umývaniu, na vnútorné plochy napadnuté plesňami, na preventívne nátery plôch, ktoré sú ohrozené napadnutím plesňami, v priemyselných podnikoch s vlhkými priestormi, ako sú pivovary, mliekarne, bitúnky, konzervárne a pod., aj na posilnenie hygieny v miestnostiach v súkromnom bytovom sektore. |   |
| Vlastnosti               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ riediteľná vodou s minimálnym zápachom</li> <li>■ difúzná</li> <li>■ dlhodobé fungicídne a baktericídne účinky náteru</li> <li>■ odolná voči vodným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom</li> </ul>   |   |
| Materiálový základ       | Polyvinylacetátová živичná disperzia  |   |
| Balenie/veľkosti balenia | 2,5 a 10 L  |   |
| Farebné odtiene          | Biela<br>Technológiou ColorExpress je možné tónovať v širokej škále odtieňov.   |   |
| Stupeň lesku             | Matná   |   |
| Skladovanie              | V chlade, chráňte pred mrazom.  |   |
| Technické údaje          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odolnosť proti oderu za mokra:</li> <li>■ Kontrastný pomer:</li> <li>■ Maximálna veľkosť častíc:</li> <li>■ Hustota:</li> <li>■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy <math>s_dH_2O</math>:</li> </ul>   | trieda 2 dľa STN EN 13 300<br>trieda 2 pri spotrebe 6 m <sup>2</sup> /l<br>jemná (< 100 μm)<br>cca 1,5 g/cm <sup>3</sup><br>$S_d < 0,1$ m |

## Spracovanie

|                  |   |
|------------------|---|
| Vhodné podklady  | Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché. Prípadné napadnutie plesňami odstráňte mechanicky za mokra (zošúchaním, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť |
| Príprava povrchu | <b>Omietky vápenocementové a cementové</b>  |



Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Penetrácia pod disperzné farby.

### **Sadrové omietky**

Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter OptiSilan Tiefgrund.

### **Sadrové dosky**

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Dupa-PutzFestiger. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter na zlepšenie príľnavosti prípravok Haftgrund EG.

### **Sadrokartónové dosky**

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Dupa-PutzFestiger. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG alebo prípravkom Grundier koncentrát LF. Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund.

### **Betón**

Odstraňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach a piesok.

### **Pórobetón**

Aplikujte základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund.

### **Nosné nátery**

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

### **Nenosné nátery**

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom Grundier Konzentrat LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

### **Nátery glejovými farbami**

Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

### **Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom**

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

### **Nedržiace tapety**

Odstraňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putzfestiger.

### **Plochy napadnuté plesňami**

Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

### **Malé defektné miesta**

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

### **Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku**

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuku, a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silne znečistené plochy prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

### **Drevo a drevené materiály**

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

### **Malé chybné miesta**

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

### **Možnosť nanášania ďalších hmôt:**

Na nátery farbou Indeko-W sa môžu nanášať disperzné farby a farby alebo omietky na báze umelých živíc. Olejové farby a farby na báze olejových alkydových živíc sú nevhodné, pretože účinná látka, obsiahnutá vo farbe Indeko-W, zabraňuje vysychaniu.

### **Pozor:**

V priestoroch, kde sa skladujú alebo vyrábajú potraviny, sa nesmú používať prostriedky na základný náter s obsahom rozpúšťadiel. Preto v týchto priestoroch používajte na základný náter výhradne prípravok Caparol Penetrácia pod disperzné farby bez obsahu rozpúšťadiel.

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>Tieto miestnosti sa musia po náteroch farbou Indeko-W nechať pred ďalším použitím minimálne 3 dni vetrať.</p> <p>Použitie farby Indeko-W v spojení s vodou, v ktorej sú rozpustené soli ťažkých kovov ako napr. soli medi, má za následok hnedasté sfarbenie. V takýchto prípadoch vyžadujte zvláštnu poradu.</p>   |
| Riedenie              | <p><b>Základný alebo pomocný náter</b><br/>Farba Indeko-W, riedená max. 10% pitnej vody</p> <p><b>Finálny náter</b><br/>Farba Indeko-W nie je potrebná riediť. V prípade potreby riedte max. 5% pitnej vody.</p>   |
| Spotreba              | <p>Cca 150 ml/m<sup>2</sup> na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom. Hrúbka nanesej vrstvy bude smerodajne ovplyvňovať dlhodobé baktericídne a fungicídne účinky. Preto natierajte Indeko-W vždy do sýtej a rovnomernej vrstvy. Spotreba nesmie poklesnúť pod uvedené hodnoty.</p> |
| Podmienky spracovania | <p><b>Spodná hranica teploty na spracovanie a vysychanie:</b><br/>+5 °C pre okolitý vzduch a podklad</p>   |
| Sušenie/čas schnutia  | <p>Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a schopný ďalšieho náteru po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.</p>   |
| Náradie               | <p>striekacie zariadenie, štetec, valček</p>   |
| Čistenie nástrojov    | <p>Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.</p>  |

## Upozornenia

|  |   |
|--|---|
| Posudky  | <p>Potvrdenie vhodnosti náteru pre potravinársky priemysel (nepriamy kontakt s potravinami)<br/>Skúška účinnosti fungicídneho interiérového náteru</p>  |
| Upozornenia na nebezpečenstvá/<br>bezpečnostné odporúčania<br>(Stav v momente tlače) | <p>Uchovávajte mimo dosahu detí. Škodlivý po požití. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.</p> <p>Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.</p> |
| Likvidácia   | <p>Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).</p>   |
| Hraničná hodnota platná v EÚ pre<br>obsah prchavých organických<br>zlúčenín          | <p>Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje &lt; 1 g/l VOC.</p>   |
| Deklarácia obsiahnutých látok  | <p>Polyvinylacetátová disperzia, kyslíčnik titaničitý, kremičitany, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (Methylisothiazol, Benzisithiazol).</p>  |
| Servisné centrum pre zákazníkov  | <p>Caparol Slovakia s.r.o.<br/>Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava<br/>Tel.: +421 905 591 584<br/>www.caparol.sk</p>  |

### Technické informácie · Vydané: jún 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: jún 2020