

# Extra

Vnútoraná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel



## Popis výrobku

Účel použitia	Na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútorných miestnostiach u novostavieb i v reštaurátorskom sektore.	
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riediteľná vodou</li> <li>- Pri aplikácii s minimálnym zápachom</li> <li>- Bez organických rozpúšťadiel</li> <li>- Priedušná pre vodné páry</li> <li>- Šetrná pre životné prostredie</li> <li>- Ľahké spracovanie</li> <li>- S vysokou krycou schopnosťou</li> <li>- S vynikajúcou príľnavosťou</li> </ul>	
Materiálový základ	disperzia syntetickej živice	
Balenie/veľkosti balenia	2, 7, 15 a 25 kg	
Farebné odtiene	Biely ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku. Možné tónovať v systéme Colorexpress.	
Stupeň lesku	matný	
Skladovanie	V chladu, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.	
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odolnosť proti oderu za mokra:</li> <li>■ Hustota:</li> <li>■ Prieupustnosť vodnej pary (hodnota sd):</li> </ul>	<p>podľa STN EN 13 300: trieda 3</p> <p>cca 1,53 g/cm<sup>3</sup></p> <p>sd &lt; 0,1 m</p>

## Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy stien a stropov v interiéri.
Príprava povrchu	Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.
	<p><b>Vápenocementové a cementové omietky:</b> Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, alebo Grundier koncentrat LF.</p> <p><b>Sadrové omietky:</b> Základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, Grundier koncentrat LF alebo HaftGrund EG. Sadrové omietky so zliatou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu.</p>



**Sadrové dosky:**

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo HaftGrund EG.

**Sadrokartónové dosky:**

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Prevedte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo HaftGrund EG.

**Betón:**

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

**Pórobetón:**

Základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

**Drevo a drevené materiály:**

Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

**Nosné nátery:**

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom HaftGrund EG.

**Nenosné nátery:**

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

**Nátery glejovými farbami:**

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom HaftGrund EG.

**Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:**

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

**Nedržiace tapety:**

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

**Plochy napadnuté plesňou:**

Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatop a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí natrite farbou Indeko-W (zistite príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).

**Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:**

Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

**Malé defektné miesta:**

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

Aplikujte 1 – 2 nátery.

Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

Uhol postreku: 40° - 50°

Tryska: 0,017"

Striekací tlak: 120-150 barov

Riedenie

EXTRA je pripravená k priamemu použitiu, neriedi sa, v prípade potreby možné riediť max. do 5% pitnou vodou.

Spotreba

Cca 0,3 kg/m<sup>2</sup> na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) +5° C.

Pri +20° C a 60% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po 4 – 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 12 hodinách. Plne preschnutý je po 3 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Deklarácia obsiahnutých látok

Servisné centrum pre zákazníkov

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Akrylátová disperzia, oxid titaničitý, kremičitanová a vápenné plniva, voda, aditíva

Caparol Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
[www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)

## Technické informácie · Vydané: apríl 2024

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: apríl 2024

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: [www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)