

# CAPAROL Samtex 3

Matná vinylová farba najvyššej kvality pre vnútorné použitie



## Popis výrobku

Účel použitia	Interiérová vinylová farba <b>CAPAROL Samtex 3</b> je určená pre trvalé nátery na všetky obvyklé vnútorné plochy vhodné pre disperzné farby. Vhodná najmä pre tenko vrstvomé nátery štruktúrovaných podkladov. Farba vykazuje minimum emisií a neobsahuje rozpúšťadla (E.L.F.). Možno ju preto obzvlášť dobre použiť v pracovných, obytných a opatrovateľských priestoroch s trvalou prítomnosťou ľudí.	
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riediteľná vodou</li> <li>- s nízkym zápachom</li> <li>- minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadla</li> <li>- vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom</li> </ul>	
Materiálový základ	Polyvinylacetátová živичná disperzia	
Balenie/veľkosti balenia	2,5 l; 5 l a 10 l	
Farebné odtiene	Báza 1 (X1): biela Báza 3 (X3): transparentná Farbu Samtex 3 je možno tónovať v systéme ColorExpress	
Stupeň lesku	Tupo matná < 10 (uhol 85°) podľa STN EN 13 300	
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.	
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odolnosť proti oderu za mokra:</li> <li>■ Kontrastný pomer:</li> <li>■ Maximálna veľkosť častíc:</li> <li>■ Hustota:</li> <li>■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd):</li> </ul>	podľa normy STN EN 13 300: trieda 2 trieda 3 pri spotrebe 7,5 m <sup>2</sup> / l na jednu vrstvu jemná (<100 mikrónov) cca 1,5 g / cm <sup>3</sup> sd <0,2 m

## Spracovanie

Vhodné podklady Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.



Príprava povrchu	<p><b>Vnútorne omietky skupín PII a PIII</b> Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo CapaSol LF.</p> <p><b>Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV</b> Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.</p> <p><b>Sadrové dosky</b> Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.</p> <p><b>Sadrokartónové dosky</b> Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpuštné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.</p> <p><b>Betón</b> Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.</p> <p><b>Pórobetón</b> Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1 : 3. Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav</p> <p><b>Nosné nátery</b> Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.</p> <p><b>Nenosné nátery</b> Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperznú farbu alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Nátery glejovými farbami</b> Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.</p> <p><b>Nedržiace tapety</b> Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetríte základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Plochy napadnuté plesňami</b> Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustíte prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Prevedte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách prevedte finálny náter prípravkom Indeko-W.</p> <p><b>Malé defektné miesta</b> Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.</p> <p><b>Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku</b> Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.</p> <p><b>Drevo a drevené materiály</b> Natrite vodorozpuštnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.</p>
Príprava materiálu	Materiál pred použitím premiešajte.
Spôsob nanášania	<p>Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.</p> <p>Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:</p> <p>Uhol postreku: 40° -50° Tryska: 0,017" Striekač tlak: 120-150 barov</p>
Riedenie	Farbu CAPAROL Samtex 3 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter riedte max. 5% pitnej vody.
Spotreba	Cca 90 ml / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom
Podmienky spracovania	Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 2 hodinách, keď je podklad "teplý-suchý" na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje očistite po použití vodou.
Upozornenie	Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre  
obsah prchavých organických  
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / a): 30 g / l (2010).  
Tento výrobok obsahuje max. 1 g / l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
www.caparol.sk

### Technické informácie · Vydané: August 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2022

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 425 · Internet: www.caparol.sk