

Indeko-plus

Vnútoraná farba najvyššej kvality, extrémne výdatná a hospodárna farba s minimalizovaným množstvom emisií a bez obsahu rozpúšťadiel



Popis výrobku

Účel použitia

Na kvalitné nátery stien a stropov na všetky vnútorné plochy. Farba **Indeko-plus** má dvojité krycie schopnosť, takže väčšinou postačí jeden náter. Vysychá veľmi rýchlo, je bez zápachu a je teda zvlášť vhodná do objektov, ktoré je potrebné rýchlo vymaľovať alebo rekonštruovať a znovu používať. **Indeko-plus** je vhodné použiť pre nemocnice, domovy dôchodcov, obchodné domy, hotely, reštaurácie, kancelárie, školy, škôlky, lekárske ordinácie, úrady aj súkromný bytový sektor. **Indeko-plus**, **Indeko-plus KF** a **Indeko-W** sú vhodné na použitie do potravinárskeho priemyslu na nepriamy kontakt s potravinami. **Indeko-plus** spĺňa kritériá na použitie pre alergikov a je odolný proti dezinfekčným prostriedkom.

Vlastnosti

- riediteľná vodou
- s minimálnym zápachom
- bez obsahu zakaľujúcich látok
- dvojité krycie schopnosť
- vynikajúca príľnavosť a plniaca schopnosť
- vysoká bielosť
- odolná proti žltnutiu
- jednoduché spracovanie

Materiálový základ

Polyvinylacetátová živичná disperzia

Balenie/veľkosti balenia

2,5 l; 5 l a 10 l

Farebné odtiene

Báza 1: biela
Báza 2: transparentná
Báza 3: transparentná

Indeko-plus je možné v systéme ColorExpress strojovo tónovať v kolekciách farebných odtieňov systému CaparolColor, 3D, RAL a mnohými ďalšími farebnými odtieňmi dostupnými na trhu.

Stupeň lesku

Tupomatná < 5 (uhol 85) podľa STN EN 13 300

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

- | | |
|--|---|
| ■ Odolnosť proti oderu za mokra: | trieda 1 podľa normy STN EN 13 300 |
| ■ Kontrastný pomer: | trieda 1 pri spotrebe 8 m ² /l na jednu vrstvu |
| ■ Maximálna veľkosť častíc: | jemná (< 100 μm) |
| ■ Hustota: | cca 1,4 g/cm ³ |
| ■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): | difúzna hodnota S _d < 0,1 m |



Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Interiér 4	Interiér 5
+	+	-	-	-
(+) vhodné / (o) podmienené vhodné / (-) nevhodné				

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Vnútorne omietky skupín P II a P III

Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok, použite základný náter CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo Haftgrund EG.

Strojové sadrové omietky alebo vápenné omietky skupiny P IV

Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky s vypálenou vrstvou najskôr obrúste. Omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF

Sadrokartónové dosky

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund.

Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach alebo piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Murivo z vápenno pieskových tehál a lícových tehál.

Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsните. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nenatreté hrubé vlákňité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadnuté plesňami

Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatopx a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Spôsob nanášania	Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu. Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu: Uhol postreku: 40° -50° Tryska: 0,017" Striekací tlak: 120-130 barov
Riedenie	Farbu Indeko-plus odporúčame neriediť . V prípade potreby pre prvý náter riedte max. 5 % pitnej vody.
Spotreba	Cca 120 ml/m ² na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.
Podmienky spracovania	Pred spracovaním prekontrolujte správnosť odtieňa na skúšobnej ploche. Na ucelenú plochu aplikujte farbu s rovnakou výrobnou šaržou. Spodná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty na spracovanie: +30 °C pre okolitý vzduch a podklad
Sušenie/čas schnutia	Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje očistite po použití vodou.
Upozornenie	V prípade použitia Dupa-Putz Festiger v interiéroch sa môže uvoľňovať typický zápach z rozpúšťadiel. Zaisťte vetranie miestností. V priestoroch určených pre citlivé osoby použite Grundier Konzentrat LF s minimálnym zápachom.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC
Deklarácia obsiahnutých látok	Polyakrylátová živica, alkalické vodné sklo, silikónová živica, kremičitany, oxid titaničitý, minerálne pigmenty/ plniva, uhličitan vápenatý, voda, aditíva.
Technické poradenstvo	Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: júl 2023

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: júl 2023