

Capamur Finish

Silikónom vylepšená fasádna farba odolná voči poveternostným vplyvom.



Popis výrobku

Účel použitia	Farba Capamur Finish sa hodí zvlášť na nové, nenatrené omietky aj na renovačné nátery na dostatočne priľnavých starých náteroch a pevných nosných podkladoch. Zosilnenie siloxanom dodáva optimálnu ochranu proti vlhkosti, poprípade vysokú priepustnosť pre vodné pary a dostatočnú priepustnosť pre CO ₂ .						
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ riediteľná vodou ■ s minimálnym zápachom ■ odolná proti poveternostným vplyvom ■ priepustná pre CO₂ ■ odolná proti oderu ■ vynikajúca krycia schopnosť ■ ľahké spracovanie 						
Materiálový základ	Akrylát zosilnený siloxanom						
Balenie/veľkosti balenia	10 a 2,5 L – šedé vedrá						
Farebné odtiene	Biely. Tónovanie v systéme ColorExpress je možné strojovo tónovať v kolekciách farebných odtieňov systému Caparol Color, Caparol 3D, RAL a mnohými ďalšími farebnými odtieňmi dostupnými na trhu.						
Stupeň lesku	Matný						
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.						
Technické údaje	<table border="0"> <tr> <td>■ Hustota:</td> <td>cca 1,64 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s_dH₂O:</td> <td>podľa EN 1062: stredná, trieda V2</td> </tr> <tr> <td>■ Index priepustnosti vody:</td> <td>stredná, trieda: W2</td> </tr> </table>	■ Hustota:	cca 1,64 g/cm ³	■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s _d H ₂ O:	podľa EN 1062: stredná, trieda V2	■ Index priepustnosti vody:	stredná, trieda: W2
■ Hustota:	cca 1,64 g/cm ³						
■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s _d H ₂ O:	podľa EN 1062: stredná, trieda V2						
■ Index priepustnosti vody:	stredná, trieda: W2						
Upozornenie	Okolie natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové prvky starostlivo zakryte. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracúvajte farbu naraz, pokiaľ je mokrá.						

Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy fasád.
Príprava povrchu	Povrch musí byť čistý, pevný, suchý. Nové vysokohydraulické vápenné omietky, vápenno-cementové a cementové omietky: Nové omietky majú byť vyschnuté na povrchu a dostatočne zatvrdnuté (nechajte 2 – 4 týždne vyschnúť bez náteru). Odstráňte omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadnú spekanú vrstvu.



Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

Staré pevné omietky, škrabané, striekané a ušľachtilé omietky:

Silne znečistené plochy dôkladne očistite vysokotlakovým čističom. Miesta s výskytom rias napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte cca 24 hodín pôsobiť.

Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:

Dôkladne okefujte. Napustite dosýta základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokrej vrstvy.

Vápenno-cementové a cementové omietky:

Na pevné, normálne nasiakavé omietky aplikujte Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

Existujúce omietky disperzné a silikónové:

Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Aplikujte prvý náter Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

Existujúce silikátové nátery a podklady:

Očistite povrch mechanicky a tlakovou vodou. Odstráňte nesúdržné podklady uvoľňujúce piesok a aplikujte jeden Capagrund

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok. V prípade uvoľňovania piesku použite Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

Pórobetón:

Základný náter Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte Capagrund

Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom a disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

Plochy napadnuté plesňou:

Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Dôležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natrite fasádu neriedeným prípravkom Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrunda následne dve vrstvy Capamur Finish

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlin a poškodených omietkových plôch treba dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanosením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Aplikujte dva nátery.

Riedenie

Fasádna farba Capamur Finish je pripravená k aplikácii. V prípade potreby zriedte maximálne do 5% pitnou vodou.

Spotreba

Cca 0,25 – 0,35 l/m² na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Spracúvajte pri teplote vyššej než +5° C. Minimálna teplota +5° C platí pre okolitý vzduch aj teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a vysychaní. Neaplikujte farbu pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti (hmle).

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote 20° C a 65% vzdušnej vlhkosti je farba na povrchu suchá po cca 4 – 6 hodinách, po 24 hodinách odolná proti dažďu. Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Tento výrobok je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Pri zaobchádzaní s chemickými produktmi dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Nevylievajte do kanalizácie. Určené na priemyselné spracovanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: október 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: október 2019

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk