

Capatect Top Fix Kleber

Minerálne, vysokoúčinné lepidlo obohatené syntetickou živicom s aktivátorom príľnavosti určené výlučne na lepenie fasádnych izolačných dosiek v zatepľovacích systémoch Capatect.

Popis výrobku

Účel použitia	Lepidlo Capatect Top-Fix-Kleber je minerálna, suchá maltová zmes obohatená syntetickou živicom, viazaná cementom, ktorá sa používa výlučne na lepenie fasádnych izolačných dosiek na báze polystyrénu, minerálnej vlny ako aj technického konope v zatepľovacích systémoch Capatect. Skúšané autorizovanou skúšobňou podľa ETAG 004.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ trieda horľavosti A1 (EN 13501-1) ■ výborné úžitkové vlastnosti ■ ľahké strojné a ručné spracovanie ■ minerálne spojivo s plastifikátormi a optimálna veľkosť zrna ■ vhodne zvolená a odstupňovaná kombinácia kremenných a vápencových plnív ■ vysoká príľnavosť ■ dobrá priedušnosť pre vodné pary
Materiálový základ	Suchá maltová zmes s minerálnym spojivom.
Balenie/veľkosti balenia	Vrece 25 kg / 42 ks na palete
Farebné odtiene	Červeno šedý
Skladovanie	V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement. V originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: Cca 1,7 kg/dm³. ■ Sypná hustota: Cca 1,4 kg/dm³. ■ Adhézna pevnosť v ťahu: ≥ 0,25 MPa na betóne ≥ 0,08 MPa na izolante Skúšané podľa ETAG 004 ■ Konzistencia: Práškovitá.

Spracovanie

Vhodné podklady	Neomietnuté murivo a murivo s minerálnou omietkou. Organické nátery sa musia odstrániť. Nosné minerálne staré nátery sa musia zdrsníť, aby sa zlepšila príľnavosť. Pre lepenie polystyrénových dosiek na polystyrénové dosky.
-----------------	---



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Príprava povrchu	Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený uvoľnených častíc i odpudzujúcich látok (dodržiavajte normu STN 73 2901). Poškodené a odlupujúce sa minerálne nátery alebo štruktúrne omietky je nutné dokonale odstrániť. Pre overenie vhodnosti podkladu aplikujte do vrstvy lepidla Capatect Top-Fix-Kleber výstuž (sklenú tkaninu) s rozmermi min. 30 cm x 30 cm. Pri odtíhaní po min. troch dňoch sa nesmie od podkladu oddeliť tkanina aj s lepidlom, ale musí sa tkanina vytrhnúť z vrstvy lepidla. Minerálny povrch, uvoľňujúci piesok alebo prach, je nutné dôkladne očistiť až k pevným zložkám a opatriť vhodným penetračným náterom.
Príprava materiálu	Nalejte do vedra cca 6 l vody a za dôkladného miešania vhodným miešadlom (max. 400 ot./min.) postupne pridajte celý obsah obalu lepidla Capatect Top-Fix-Kleber. Pokračujte v miešaní, kým nedosiahnete hmotu bez hrudiek, minimálne ale 5 minút. Vymiešanú hmotu nechajte vyzrieť cca 10 min. a následne ju znovu krátko premiešajte. Na miešanie môžete použiť aj kontinuálnu miešačku.
Spôsob nanášania	Všeobecne platí náš návod na spracovanie kombinovaných tepelno izolačných systémov Capatect a ich príslušenstva. Lepenie izolačných dosiek: Lepidlo Capatect Top-Fix Kleber nanášajte na zadnú stranu izolačnej dosky metódou „rámček a body“ (na okraji po obvode pás o šírke cca 5 cm, uprostred dosky 3 hrudky o veľkosti dlane). Nanášané množstvo lepidla a výšku pásov je potrebné upraviť podľa tolerancií podkladu tak, aby sa dosiahlo kontaktnej plochy lepidla aspoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla možno vyrovnávať nerovnosti podkladu až 1 cm. Izolačné dosky nalepujte do väzby zdola smerom nahor tesne pritisnuté k sebe a dobre ich pritlačte. Na kontaktné plochy spojov dosiek nenášajte lepidlo. Dbajte na správne vodorovné a zvislé líčovanie uložených dosiek. Použitie k zosilneniu izolačnej vrstvy: <ul style="list-style-type: none">- k lepeniu polystyrénových dosiek na polystyrénové dosky- k lepeniu polystyrénových dosiek na omietku stávajúceho tepelno izolačného systému Strojné nanášanie: Na dosku: Capatect Top-Fix Kleber je možné nanášať vhodným zariadením buď na zadnú stranu dosky (formou rámčeka po okraji dosky a pásu v tvare W alebo M do plochy, aby bolo nalepené aspoň 40% plochy), alebo priamo na stenu. Na stenu: Lepidlo musí byť nanášané, prípadne upravené zubatým hladidlom tak, aby i v tomto prípade bolo nalepené aspoň 40% plochy. Lepidlo nanášajte iba na takú plochu, aby ste dosky stačili bezprostredne nalepiť. Povrchovým zaschnutím lepidla by sa znížila prídržnosť dosiek. Dosky sa lepia od spodnej hrany systému na väzbu. V spojoch musia dosky tesne priliehať, lepidlo nesmie byť v škáre medzi doskami.
Spotreba	Lepenie cca 5 kg/m ² . Jedná sa o odporúčanú hodnotu bez záruky. Skutočnú spotrebu overte priamo na objekte.
Podmienky spracovania	Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo za javov rosného bodu nie je povolené. Tieto podmienky musia byť dodržané ešte najmenej 2 dny po aplikácii. V prípade potreby zakryte fasádu vhodnými sieťami alebo plachtami.
Sušenie/čas schnutia	Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 24hodín. Aby bolo možné zabrániť pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania, zakryte plochu prípadne plachtami.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Obsahuje cement . **POZOR!**

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Po manipulácii starostlivo umyte. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Zabráňte vdychovaniu prachu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/ obalu v súlade s miestnymi /oblastnými /národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rešpektujte, prosím
(Stav pri zadaní do tlače)

Likvidácia

Aby boli zachované všetky vlastnosti lepidla Capatect Top Fix Kleber, nemiešajte ho s inými materiálmi.

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu:: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)
Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Servisné centrum pre zákazníkov

Technické informácie · Vydané: apríl 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: apríl 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk