Histolith Aqua Fassadenschutz

Vodou riediteľný koncentrát na hydrofóbnu impregnáciu

Popis výrobku

Účel použitia	Na hydrofobizáciu nasiakavých minerálnych fasád.
Vlastnosti	■ vysoko odpudzuje vodu ■ neovplyvňuje difúziu vodných pár ■ dobre priedušný pre CO_2 ■ odolný alkalickému prostrediu a UV žiareniu
Materiálový základ	Vodná mikroemulzia silanov a oligomerných siloxanov.
Balenie/veľkosti balenia	1 l.
Farebné odtiene	Transparentný.
Skladovanie	V chlade, ale nie na mraze.
Technické údaje	■ Hustota: cca 1,0 g/cm^3

Spracovanie

Vhodné podklady	Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí a nasiakavý. Vhodné podklady sú pohľadové murivo z prírodného kameňa, tehál, pieskovca, betónových blokov a pohľadového betónu, a minerálne nátery.
Príprava povrchu	Podklad pripravte vhodným spôsobom tak, aby boli odstránené všetky nečistoty a nepevné časti. Prevlhnutie vinou trhlín, poškodených škár alebo poškodení musí byť sanované. V tomto materiáli nie je možné postihnúť všetky podklady, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť. Ak budete mať pochybnosti o vhodnosti impregnácie pre konkrétny podklad, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.
Príprava materiálu	Zmiešajte 1 diel koncentrátu s 9 dielmi čistej vody. Nepripravujte viac materiálu, než koľko stihnete spracovať za 12 hodín.
Spôsob nanášania	Prípravok sa nanáša štetkou, polievaním alebo nástrekom. Nanášanie prístrojom Airless iba so zníženým tlakom. Podľa nasiakavosti nanášajte viac vrstiev, najmenej však dve, vždy do vlhkej predchádzajúcej vrstvy.
Spotreba	Cca 20 – 40 ml/m^2 koncentrátu (200 – 400 ml nariedeného materiálu) na jednu vrstvu, podľa nasiakavosti podkladu. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.
Podmienky spracovania	Teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je +8 až +30 °C.

CAPAROL

Sušenie/čas schnutia	Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je náter po 4 hodinách odolný dažďu. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vodou.
Upozornenie	Na svetlých podkladoch môže dôjsť k zmene farebného odtieňa. Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Nebezpečenstvo . Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Obsahuje: polydimethylsiloxan, tetraethoxysilan, octovou kyselinu Okolie natieraných plôch starostlivo zakryte. Znečistenie na lakovaných plochách, skle, keramických plochách, kove a prírodnom kameni okamžite umyte.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: september 2020

Caparol Slovakia s.r.o. • Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 2 555 66 440 • Fax +421 2 555 66 435 • Internet: www.caparol.sk